



## Produktliste Flachglasfolien

Wärme- und lichttechnische Daten

Version 4

Seite 2 von 3

pro[safe]<sup>®</sup>

Folientechnik

Flachglasfolie	Anwendungsgebiet	Dicke (ca.) μ	Gesamt-Sonnenlicht			Sichtbarer Bereich		UV-Licht-Filter %	g-Wert	Gesamte Energieabschirmung %
			Transmission %	Reflexion %	Absorption %	Transmission %	Reflexion intern/extern %			

### Splitterschutzfolien nach EN 12 600 (Pendelschlagversuch) für den Inneneinsatz \*

prosafa PROTECT 100 CLEAR NR SR	Innen	100	81	9	10	89	10/10	97	0,84	16
prosafa PROTECT 100 SILBER DUNKEL 20 R SR	Innen	100	14	53	33	19	61/60	99	0,23	77
prosafa PROTECT 125 WEISS MATT	Innen	125	55	20	25	58	25/25	98	0,72	28
prosafa PROTECT 175 CLEAR NR SR	Innen	175	80	9	11	88	11/11	99	0,83	17
prosafa PROTECT 200 CLEAR NR SR	Innen	200	80	9	11	88	11/11	99	0,83	17

\* Ab 100 μ Dicke = 2-B-2 nach EN 12 600 / ab 175 μ Dicke = 1-B-1 nach EN 12 600

### Splitterschutzfolien nach EN 12 600 (Pendelschlagversuch) für den Außeneinsatz \*

prosafa PROTECT 100 CLEAR NR SR AURA	Außen	100	80	10	10	88	10/10	99	0,83	17
prosafa PROTECT 175 CLEAR NR SR AURA	Außen	175	80	9	11	88	11/11	99	0,83	17

\* Ab 100 μ Dicke = 2-B-2 nach EN 12 600 / ab 175 μ Dicke = 1-B-1 nach EN 12 600

### Antiscratch-/Antigraffiti-folien für den Innen- und Außeneinsatz

prosafa ANTISCRATCH-/GRAFFITI 100 CLEAR NR SR UVS	Innen u. Außen	100	82	10	8	90	11/11	93	0,84	16
---	----------------	-----	----	----	---	----	-------	----	------	----

### Sicherheitsfolien A1 nach DIN 52 290 sowie P2A nach EN 356 (VdS-Konformität K STM 04 401)

prosafa SECUR CLEAR NR SR	Innen	325	78	10	12	87	11/11	99	0,82	18
prosafa SECUR WEISS MATT	Innen	325	51	23	26	55	28/28	99	0,69	31

R=Reflektierend | NR=Nicht-Reflektierend | S=Sputtered (zerstäubt) | SR=Scratch-Resistant (kratzenunempfindlich) | o. A.= Ohne Angabe

Alle wärme- und lichttechnischen Messungen wurden in Verbindung mit 3 mm dickem Floatglas (Einfachglas) durchgeführt. Die Werte wurden nach den NFRC-Anforderungen ermittelt (getestet nach den Normen ASTM E 903-82 und ASTM D 1003). Der UV-Licht-Filter (Ultraviolette Strahlung) wurde im Spektralbereich von 320 - 380 Nanometer (nm) gemessen.

Alle Angaben sind lediglich repräsentativ und nur zum Zwecke der Vergleichbarkeit bereitgestellt. Mögliche Abweichungen bedingt durch Herstellertoleranzen sowie technische Änderungen behalten wir uns vor. Alle Folientypen sind selbstklebend und werden nach ISO 9001-2000 produziert.

Das Brandverhalten entspricht der Klassifizierung B - s1, d0 nach DIN EN 13501-1 (ausgenommen die mit \*\* gekennzeichneten Folientypen).

Für alle Innenfolien gewähren wir grundsätzlich 5 Jahre Garantie.

Für alle Außenfolien gewähren wir 4 Jahre Garantie bei einer Vertikal-Verglasung bzw. 3 Jahre bei einer Schräg- und Horizontal-Verglasung.

Für die Variante prosafa SOLAR SKY DUNKEL 20 AURA gilt im Dachbereich eine Garantie von 5 Jahren.

Für Antiscratch-/Antigraffiti-folien gilt generell eine Garantie von 2 Jahren.

Bei Beschichtungen auf unebenen Glasflächen (z. B. Drahtglas) oder auf Kunststoffe übernehmen wir keine Garantie und schließen jedwede Gewährleistung aus.

Für eine zusätzliche elektronische Glasdurchbruchüberwachung (Alarmgebung) bieten wir eigene passive Glasbruchmelder an, die in Verbindung mit allen prosafa-Folien funktionstüchtig sind. Unsere prosafa GBS Glasbruchmelder sind VdS-anerkannt (VdS-Nr. G 104513) in Verbindung mit allen prosafa-Folien gemäß der VdS-Gefahrenklasse A + B.

Weitere mechanische Daten zu unseren Splitterschutz-, Antiscratch-/Antigraffiti- und Sicherheitsfolien finden Sie im Ergänzungsblatt Mechanische Daten.

## Produktliste Flachglasfolien

Ergänzungsblatt Mechanische Daten (nur zu unseren Splitterschutz-, Antiscratch-/Antigraffiti- und Sicherheitsfolien)

Version 4

Seite 3 von 3

pro[safe]<sup>®</sup>

Folientechnik

Flachglasfolie	Dicke	Zugfestigkeit	Durchbruchfestigkeit	Bruchdehnung	Abzugsfestigkeit
	$\mu$	PSI	lb/Inch	%	lb/Inch

### Splitterschutzfolien nach EN 12 600 (Pendelschlagversuch) für den Inneneinsatz \*

prosafa PROTECT 100 CLEAR NR SR	100	28500	112	125	7
prosafa PROTECT 100 SILBER DUNKEL 20 R SR	100	28500	112	125	7
prosafa PROTECT 125 WEISS MATT	125	25000	140	140	7
prosafa PROTECT 175 CLEAR NR SR	175	26000	180	140	7
prosafa PROTECT 200 CLEAR NR SR	200	28500	224	125	7

\* Ab 100  $\mu$  Dicke = 2-B-2 nach EN 12 600 / ab 175  $\mu$  Dicke = 1-B-1 nach EN 12 600

### Splitterschutzfolien nach EN 12 600 (Pendelschlagversuch) für den Außeneinsatz \*

prosafa PROTECT 100 CLEAR NR SR AURA	100	28500	112	125	7
prosafa PROTECT 175 CLEAR NR SR AURA	175	26000	180	140	7

\* Ab 100  $\mu$  Dicke = 2-B-2 nach EN 12 600 / ab 175  $\mu$  Dicke = 1-B-1 nach EN 12 600

### Antiscratch-/Antigraffiti folien für den Innen- und Außeneinsatz

prosafa ANTISCRATCH-/GRAFFITI 100 CLEAR NR SR UVS	100	28500	112	125	4
---	-----	-------	-----	-----	---

### Sicherheitsfolien A1 nach DIN 52 290 sowie P2A nach EN 356 (VdS-Konformität K STM 04 401)

prosafa SECUR CLEAR NR SR	325	28500	336	125	7
prosafa SECUR WEISS MATT	325	28500	336	125	7